

389 – BEŞYILDIZ SİLİKONLU İPEK MAT

Silikonlu İpek Mat İç Cephe Duvar Boyası



TEKNİK BİLGİ FORMU

TANIM: Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, ipek mat, silinebilir, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Yüksek örtücülük ve beyazlığa sahip, silinebilen, her türlü yüzeye iyi yapışan, nefes alan, mükemmel yayılan, dekoratif, ipek mat, son kat boyadır.

UYGULAMA ALANI: Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

- Yeni boyanacak yüzeylerde; Dyorit Macun veya benzeri hazır ve toz macunlar ile düzgünleştirilmiş yüzeylere Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. "Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır."
- Eski boyalı yüzeylerde; yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tamir yapılan bu yüzeylere Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde Beşyıldız Silikonlu İpek Mat uygulaması öncesinde Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanabilir.
- Eski sentetik boyalı yüzeylerde; yüzey hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanır.

Boyama:

- Temiz, tozsuz, kuru astarlama işlemi yapılmış hazır yüzeye, genellikle astardan 1 gün (24 saat) sonra fırça veya rulo ile 2 kat halinde uygulanır.
- Su ile %15-20 oranında inceltilerek, fırça veya rulo ile uygulanır.
- 2. kat uygulama için yaklaşık 6 saat beklenmesi önerilir. Son kurumasını 24 saatte tamamlar.

BOYANABİLEN ALAN: Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-19 m², 1 kg ile 10-13 m² alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Dewilux





Yüzeyi temizleyiniz.



%15-20 su ile inceltiniz.



Karıştırınız.



Emici sistemli tabanca ile uygulayınız.



Fırça ile uygulayınız.



Rulo ile uygulayınız.



5°-35°C Uygulama sıcaklığı



0°C donmaktan koruyunuz.



Astardan sonra 24 saat, katlar arası 6 saat bekleme

*Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 çağrı merkezini arayabilirsiniz.

TS EN 13300

Parlaklık : G2, Yarı Mat

En büyük tane büyüklüğü : S1, İnce

Yaş ovma direnci : Sınıf 2

Örtme gücü : Sınıf 2 (7 m²/L sarfiyatta)

Üretilen Ambalajlar (KG)

1/4	1/2	1/1	GLN	ONL	BDN
			3.5*	10**	20***

* 3,5 kg (2,4 L) ile 17,5 – 23 m² yüzey boyanır.

** 10 kg (7 L) ile 50 – 65 m² yüzey boyanır.

*** 20 kg (14 L) ile 100 – 130 m² yüzey boyanır.

VİNYET

SU BAZLI

SİLİKONLU

SİLİNEBİLİR

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2015

TS EN ISO 14001:2015

TS ISO 45001:2018

TS ISO 10002:2018

TS ISO EN 50001:2018

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

TS 5808'e uygundur.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.

dyo

Dewilux

CASATI
BOYA

dyotherm
YALITIM SİSTEMLERİ

dyo
KLİMATHERM
ISI YALITIM SİSTEMLERİ

Yaşar