

385 – BEŞYILDIZ SİLİKONLU MAT

Silikonlu Mat İç Cephe Duvar Boyası



TEKNİK BİLGİ FORMU

TANIM: Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, mat, dekoratif iç cephe son kat boyadır.

ÖZELLİKLERİ: Yüksek örtücülük ve beyazlığa sahip, her türlü yüzeye iyi yapışan, nefes alan, mükemmel yayılan, dekoratif ve koruyucu amaçla kullanılan mat, son kat boyadır.

UYGULAMA ALANI: Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlendikten sonra Dyobinder ile doyurulur. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde Beşyıldız uygulaması öncesinde Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanabilir. "Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır." Gerekirse düzgün olmayan yüzeyler Dyorit Macun ile düzeltilir.

Boyama:

%25 su ile hacimce inceltilecek, iki kat halinde rulo veya fırça ile uygulanır. Katlar arasında en az 2-3 saat beklenmelidir.

BOYANABİLEN ALAN: Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 11-15 m², 1 kg ile 7-10 m² alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi temizleyiniz.



%25 su ile inceltiniz.



Karıştırınız.



Emici Sistemli tabanca ile uygulayınız.



Fırça ile uygulayınız.



Rulo ile uygulayınız.



0°C donmaktan koruyunuz.



5°-35°C Uygulama sıcaklığı



Katlar arası: 2-3 saat

*Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 çağrı merkezini arayabilirsiniz.



Üretilen Ambalajlar (KG)

1/4	1/2	1/1	GLN	ONL	BDN
			3.5*	10 **	20***

* 3,5 kg(2,2 L) ile 12 – 17 m² yüzey boyanır.

** 10 kg ile(6,4 L) 35 – 50 m² yüzey boyanır.

*** 20 kg(12,7 L) ile 70 – 100 m² yüzey boyanır.

VİNYET

SU BAZLI

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2015

TS EN ISO 14001:2015

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS ISO EN 50001:2011

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

TS 5808'e uygundur.

Yalın 6-Sigma uyguluyor



Dewilux

