

184 – DYO TAVAN

Tavan Boyası



TEKNİK BİLGİ FORMU

TANIM: Akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif, mat iç cephe tavan boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Her türlü sıva, beton alçı ve kireç yüzeye yapışma ve uyum sağlayan, üstün kapatma özelliğine sahip, teneffüs kabiliyeti yüksek, beyaz tavan boyasıdır.

UYGULAMA ALANI: Binaların iç cephelerinde yer alan tavan yüzeyleri için formüle edilmiş olup, bunun dışındaki uygulamalar için kullanılmaması tavsiye edilir.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Dyo Tavan uygulanacak yüzeyler kabarmış ve gevşek dokulu tabakalardan arındırılmalıdır. Yüzeydeki toz, yağ, is ve kirlenmeler iyice temizlenmeli, gerekirse su ile yıkanarak silinmelidir. Hacimce %30 su ile inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanmalı ve katlar arasında ortam ısı ve rutubetine bağlı olarak 1-2 saat beklenmelidir.

BOYANABİLEN ALAN: 2 katta yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 3-5 m² alan boyanabilir.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi temizleyiniz.



%30 su ile inceltiniz.



Karıştırınız.



Emici Sistemli tabanca ile uygulayınız.



Fırça ile uygulayınız.



Rulo ile uygulayınız.



0°C donmaktan koruyunuz.



5°-35°C Uygulama sıcaklığı



Katlar arası: 1-2 saat

*Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 çağrı merkezini arayabilirsiniz.



Dewilux



TS EN 13300

Parlaklık	G3, Mat
En büyük tane büyüklüğü	S1, İnce
Yaş ovma direnci	Sınıf 4
Örtme gücü	Sınıf 2 (6,5 m ² /L sarfiyatta)

Üretilen Ambalajlar (kg)

1/2	1/1	GLN	ONL	BDN	BDN
		3,5*	10**	17.5 ***	20****

* 3,5 kg ile 10,5 – 17,5 m² yüzey boyanır.

** 10 kg ile 30 – 50 m² yüzey boyanır.

*** 17,5 kg ile 52,5 – 87,5 m² yüzey boyanır.

**** 20 kg ile 60 – 100 m² yüzey boyanır.

VİNYET

SU BAZLI

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS ISO EN 50001:2011

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.



Dewilux

