

303 – DYOPLAST PLASTİK

Plastik Duvar Boyası



TEKNİK BİLGİ FORMU

TANIM: Vinil emülsiyon esaslı, mat, dekoratif iç cephe son kat boyadır.

ÖZELLİKLERİ: Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Mat ürün sınıfında olmasına rağmen silinebilirliği yüksektir, matlık özelliğinden dolayı yüzey hatalarını göstermez, örtücülüğü yüksektir. Uygulandığı yüzeylerin nefes almasına izin veren Dyoplast kokusuz, insan ve çevre dostudur.

UYGULAMA ALANI: Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlendikten sonra Dyobinder ile doyurulur. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde Dyoplast uygulaması öncesinde Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanabilir. "Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır." Gerekirse düzgün olmayan yüzeyler Dyorit Macun ile düzeltilir.

Boyama:

%30 su ile hacimce inceltilerek, iki kat halinde rulo veya fırça ile uygulanır. Katlar arasında en az 2-3 saat beklenmelidir.

BOYANABİLEN ALAN: Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 12-16 m², 1 kg ile 8-11 m² alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi temizleyiniz.



%30 su ile inceltiniz.



Karıştırınız.



Emici Sistemli tabanca ile uygulayınız.



Fırça ile uygulayınız.



Rulo ile uygulayınız.



0°C donmaktan koruyunuz.



5°-35°C Uygulama sıcaklığı



Katlar arası: 2-3 saat



Dewilux



*Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 çağrı merkezini arayabilirsiniz.

TS EN 13300

Parlaklık	G3, Mat
En büyük tane büyüklüğü	S1, İnce
Yaş ovma direnci	Sınıf 2
Örtme gücü	Sınıf 2 (7 m ² /L sarfiyatta)

Üretilen Ambalajlar (L)

1/4	1/2	1/1	GLN	ONL	BDN
		0,75*	2.5**	7.5 ***	5****

* 0,75 L ile 4,5 – 6 m² yüzey boyanır.

** 2,5 L ile 15 – 20 m² yüzey boyanır.

*** 7,5 L ile 45 – 60 m² yüzey boyanır.

**** 15 L ile 90 – 120 m² yüzey boyanır.

VİNYET

SU BAZLI

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS ISO EN 50001:2011

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

TS 5808'e uygundur.

Yalın 6-Sigma uyguluyor



Dewilux

